

**DUPLI-COLOR STRUCTURE SPRAY****Informazioni tecniche**

Vernice speciale di alta qualità con struttura superficiale ruvida per la personalizzazione delle parti del veicolo o anche per il fai da te. Per decorazioni e lavori di bricolage su metallo, legno, vetro, pietra, ceramica, cartone e molte plastiche rigide.

**N. ordine:** 693687, 695995, 693656

**Qualità & caratteristiche**

Pregiata qualità a base nitrocombinata  
Struttura superficiale ruvida speciale  
Satinato  
Ottimo potere coprente  
Aderenza eccellente  
Ad asciugatura rapida  
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni  
Eccellente resistenza dei toni di colore: resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV  
Ottima sovraverniciabilità

**Dati fisici e chimici**

Base: Vernice speciale  
Nome colore:

- antracite
- nero
- argento

Grado di brillantezza: satinato GU  
Resa: 400 ML – 1.5 m<sup>2</sup>  
Asciutto al tatto: 50 min  
Fuori polvere: 10 min  
Sovraverniciabile: 3 h  
Superfici: Metallo, legno, vetro, pietra, ceramica, cartone e plastiche dure verniciabili.  
Temperatura minima di esercizio : 10 °C  
Temperatura massima di esercizio: 25 °C  
Punto di infiammabilità: n.a.  
Stabilità di conservazione: 10 anni  
Contenuto: 400 ML

**Istruzioni per l'uso**

Pulire il substrato da sporco e grasso.

Togliere la ruggine dai metalli.

In linea di massima applicare DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER sulle parti in plastica e DUPLI-COLOR Haftgrund o Universalgrundierung (washprimer o fondo universale) sugli altri substrati.

Stuccare e levigare le superfici irregolari. Innanzitutto si deve coprire generosamente il punto della riparazione. Per superfici più grandi delle carrozzerie si consiglia di applicare su pieghe e spigoli.

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.

Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm per 3-5 minuti.

Sulla vernice testurizzante possono essere applicate dopo un minimo di 3 ore tutti gli smalti coprenti DUPLI-COLOR.

Tuttavia a seconda dello spessore dello strato applicato si deve prevedere una riduzione dell'intensità della struttura.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

**Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 21, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.